

Artikel 500332.. / 501332..

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband, mit einem dünnen Träger aus Polyesterfolie.

Technische Daten	
Kleber	Acrylat, ablösbar
Trägermaterial	0,023 mm PET-Folie, transparent
Dicke	0,04 mm
Abdeckung	Silikonpapier
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraft auf V2A Stahl (Abzugswinkel 180°, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min) Nach 20 Minuten bei 23°C ± 2 und 50% ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit	> 1,5 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit 25x25 mm auf V2A senkrecht; bei Belastung mit 1 kg in Min. oder Std. bei 23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ± 50%	> 5 Stunden
Temperaturbereich	- 40°C bis + 100°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS).
Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerbedingung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (± 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Klebepunkte und Klebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.