

DATENBLATT

Magnete nicht selbstklebend

Artikel	73112100	73112200	73112300	73112400	73112600
Form	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe	Scheibe
Durchmesser	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Höhe	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm
Toleranz der Längenmaße	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm
Magnetisierungsrichtung	axial (parallel zur Höhe)	axial (parallel zur Höhe)	axial (parallel zur Höhe)	axial (parallel zur Höhe)	axial (parallel zur Höhe)
Material	NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)	NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)	NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)	NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)	NdFeB (Neodym-Eisen-Bor)
Art der Beschichtung	Nickel (Ni-Cu-Ni)	Nickel (Ni-Cu-Ni)	Nickel (Ni-Cu-Ni)	Nickel (Ni-Cu-Ni)	Nickel (Ni-Cu-Ni)
Haftkraft	ca. 550g ca. 5,39N	ca. 1,6kg ca. 16,1N	ca. 2,5kg ca. 24,5N	ca. 2,8 kg ca. 27,5N	ca. 3,9kg ca. 38,2N
Gewicht	0,8595 g	1,7191 g	2,5786 g	3,4382 g	5,1572 g
Herstellungsart	gesintert	gesintert	gesintert	gesintert	gesintert
Magnetisierung (Güte)	N42	N45	N45	N45	N45
max. Einsatztemperatur	80°C (evtl. tiefer)*	80°C (evtl. tiefer)*	80°C (evtl. tiefer)*	80°C (evtl. tiefer)*	80°C (evtl. tiefer)*
Curie-Temperatur	310°C	310°C	310°C	310°C	310°C
Remanenz Br	12900-13200 G 1.29-1.32 T	13200-13700 G 1.32-1.37 T	13200-13700 G 1.32-1.37 T	13200-13700 G 1.32-1.37 T	13200-13700 G 1.32-1.37 T
Koerzitivfeldstärke bHc	10.8-12 kOe 860-955 kA/m	10.8-12.5 kOe 860-995 kA/m	10.8-12.5 kOe 860-995 kA/m	10.8-12.5 kOe 860-995 kA/m	10.8-12.5 kOe 860-995 kA/m
Koerzitivfeldstärke ich	≥12 kOe ≥955 kA/m	≥12 kOe ≥955 kA/m	≥12 kOe ≥955 kA/m	≥12 kOe ≥955 kA/m	≥12 kOe ≥955 kA/m
Energieprodukt (BxH) max	40-42 MGOe 318-334 kJ/m³	43-45 MGOe 342-358 kJ/m³	43-45 MGOe 342-358 kJ/m³	43-45 MGOe 342-358 kJ/m³	43-45 MGOe 342-358 kJ/m³

* Aufgrund der Abmessungen ist es möglich, dass dieser Magnet eine verringerte Temperaturbeständigkeit aufweist. Bitte beachten Sie unsere Hinweise.

Schadstofffrei gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.